



0398

CASTIGLIA INERTI SRLSede legale e operativa : Via Maceri 2 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.6258182 - fax. 051.4998392
Cod.Fisc. e P.Iva 02060071202Anno 2020
0398 APAVE ITALIA CPM SrlEN 12620:2008
EN 13043:2002
EN 13242:2008
GHIAIETTO 15/22: Aggregato grosso 10/16

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

	EN 12620	EN 13043	EN 13242
forma dei granuli	F15 SI15	F15 SI15	F120 SI20
granulometria-dimensione dei granuli	GC 85/20 GT15	GC 90/10 GTC20/15	GC 85/15 GTC25/15
massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2,62	2,62	2,62
pulizia			
contenuto dei fini	$f_{1,5}$	$f_{0,5}$	f_2
blu di metilene (g/Kg)	NPD	NPD	NPD
equivalente in sabbia (%)	NPD	NPD	NPD
affinità ai leganti bituminosi	NPD	80/70	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 50/30	C 50/30	C 50/30
resistenza alla frammentazione	LA25	LA25	LA25
resistenza alla levigabilità	NR	NR	NPD
resistenza all'abrasione	NPD	NPD	NPD
resistenza all'usura	$M_{DE} 35$	$M_{DE} 35$	$M_{DE} 30$
resistenza all'attrito	NPD	NPD	NPD
resistenza allo shock termico	NPD	2,74	NPD
composizione/contenuto			
classificazione di aggregati riciclati	NR	NR	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2	AS 0,2	AS 0,2
Solfati idrosolubili	NR	NR	NR
contenuto di sostanza umica	assente	assente	assente
Zolfo totale	S1	S1	S1
contaminanti organici leggeri (%)	0,01%	0,01%	0,01%
assorbimento di acqua (%)	1,01	1,01	1,01
emissione di radioattività	assente	assente	assente
rilascio di metalli pesanti	assente	assente	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente	assente	assente
rilascio di altre sostanze	assente	assente	assente
durabilità al gelo/disgelo	F1	F1	F1
contenuto di carbonato	NPD	NPD	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	MBO,1	NPD	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°5